

---

**产品概述**

---

**ELOTEX<sup>®</sup> FX3300** 是以乙烯、醋酸乙烯和叔碳酸乙烯三元共聚物为单体的可再分散聚合物胶粉。

保护胶体	聚乙烯醇
添加剂	矿物防结块剂
塑化剂	无
溶剂	无
成膜助剂	无

---

**技术要求**

---

外观	可自由流动，白色粉末
堆积密度	400 – 600 克/升
残余水分	最高1.0 %
灰分(1000℃灼烧)	10.5% +/- 1.5 %
pH 值	7.0 – 8.0 (含有10%分散体的水溶液)
最低成膜温度	+ 5°C
成膜性质	不透明，柔性

---

**应用范围**

---

用于地面、墙体及天花板的含水泥或石膏体系统的改性。

**主要应用范围**

- 高度推荐用于抗垂流瓷砖胶、镘抹施工材料及抹灰
- 特别适合用于高质量的瓷砖胶如C2TE(EN12004)
- 特别适合用于对生态环境有规定的含水泥和石膏的地面铺设产品，此产品在居住区内的有机挥发性物质所造成的污染必须尽可能低
- 用途广泛的可再分散胶粉

---

**主要性能**

---

**施工操作过程中**

- 优异的流变性及其可工作性
- 可操作性延长
- 砂浆的稳定性提高
- 瓷砖的抗挂滑性大大提高
- 改善了保水性
- 润湿非常迅速
- 搅动时稳定性好
- 挥发性及气味极低

**硬化阶段**

- 与各种不同基材之间具有良好的粘结力如木材、聚苯乙烯泡沫板、矿棉板、瓷砖、混凝土、砖块等
- 提高了抗冻融循环性能
- 塑性及柔性提高
- 内聚力提高
- 减少开裂
- 有机挥发性物质排放极低

---

**胶粉的拌和**

---

Elotex易来泰可再分散胶粉可在市场有售的混拌设备中同其它干燥物料混合生产粉状成品。由于Elotex易来泰可再分散胶粉具有热塑性，应尽量缩短混拌时间，避免高剪切力引起的显著温度升高。掺加Elotex易来泰可再分散胶粉的水硬性或非水硬性干拌料在施工前均能很容易地与水混合。

在搅拌粉状成品时，通常在合适的容器中按所要求的用量注入拌和水，然后边搅拌边加入粉状干拌料。过于强烈的搅拌会引入多余的气泡。使用前，应使混合物静置片刻。根据其它添加剂的性能，静置时间约为1-5分钟。

---

**包装及贮存**

---

标准包装: 25 kg 纸袋包装，内衬聚乙烯薄膜

如有特殊要求，也可提供其他类型的包装如大袋包装或散装罐车

基本原则是建议将Elotex易来泰可再分散胶粉在温度低于25°C的干燥地点存放，并在6个月内使用完毕。如果包装袋受压堆放，损坏或开封时间过长有导致可再分散胶粉结块的趋势。

---

**质量、安全与环保**

---

根据欧共体88/379/EEC法规，Elotex易来泰可再分散胶粉属无毒产品。我们建议所有使用Elotex易来泰可再分散胶粉的客户及正在与我们接洽的客户认真阅读产品安全使用说明书。我们的安全专家非常乐意就安全、健康及环保问题向您提供建议。Elotex易来泰已获得DIN EN ISO9001和DIN EN ISO14001认证。

---

**产品责任**

---

以上信息和建议是基于我们的经验提出的，仅供参考，他们不能替代客户自己所做的实验。由于Elotex易来泰公司及公司代表处或分销商无法控制Elotex易来泰可再分散胶粉的运输，贮存，搬运及使用条件，因此由于使用不当所引起质量事故和经济纠纷不能归咎于我们所提供的建议。在任何应用场合，顾客应承担遵守第三方知识产权的义务责任。

未经我们同意，不得向第三方提供技术信息。

---

**其他信息**

---

当前版本 5 / 25.6.2010  
替换版本 16.11.2009  
发布日期 9.8.2002  
信息咨询 阿克苏诺贝尔特种化学（上海）有限公司。  
Elotex易来泰亚太区域中心  
地址：上海市松江工业区华加路275号  
邮政编码：201600  
电话： +86 21 3774 6188  
传真： +86 21 3777 2515  
www.elotex.cn  
[contact.elotex@akzonobel.com](mailto:contact.elotex@akzonobel.com)

